INFORME TECNICO Nº 1878/2007

1.- IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

La muestra tenida a la vista para su análisis corresponde a dos trozos de tejido plano, color blanco. Fue aportada por la empresa MERIGGI S.A., con el objeto de determinar la impermeabilidad al paso del agua.

Los tejidos ingresaron al laboratorio bajo la siguiente identificación :

-Muestra N° 1 : Tela laminada 1.50 Mtr. Bco.
-Muestra N° 2 : Tela impermeabilizada Bco. 1.50

2.- ANTECEDENTES

Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos en los análisis expresamente solicitados por el cliente a Cal-Tex Ltda., sobre la muestra por él aportada al laboratorio sin que representen certificación de lote de fabricación, ni partida alguna.

3.- RESULTADOS OBTENIDOS

VARIABLE	RESULTADOS MUESTRA		METODO DE ENSAYO
	Muestra Nº 1 "Laminada PVC"	Muestra Nº 2 "Impermeabilizada"	
Impermeabilidad	393,7 pulgadas columna de agua	132,5 pulgadas columna de agua	AATCC Test Method 127

4.- CONCLUSION

De los resultados obtenidos se concluye que los tejidos analizados son impermeables al paso de agua.

Cabe señalar que a partir de 28 pulgadas columna de agua un tejido se considera impermeable.

Sin perjuicio de lo anterior, la impermeabilidad de la Muestra N° 1 "Laminada PVC" es superior a la de la Muestra N° 2 "Impermeabilizada".

M. GRACIELA CUMSILLE S.
INGENIERO TEXTIL
JEFE DE LABORATORIO

MCS./cms./cim.
01.10.07
07in1878